

DIAREX cutting disc X3

2.400 - 2.600 rpm



material / thickness	color	feed speed straight cut (m/min)	feed speed mitre cut (m/min)
Dekton 12 mm	white	1,8 - 2,8	1,0 - 1,5
	colored	2,5 - 3,5	1,2 - 1,7
Dekton 20 mm	white	1,5 - 2,5	0,8 - 1,5
	colored	2,0 - 3,0	1,0 - 1,5
Dekton 30 mm	white	1,2 - 2,2	0,6 - 1,0
	colored	1,8 - 2,8	0,8 - 1,2
Neolith 12 mm	white	1,8 - 3,2	1,0 - 1,8
	colored	2,5 - 3,8	1,2 - 2,0
Neolith 20 mm	white	1,5 - 2,8	0,8 - 1,8
	colored	2,0 - 3,3	1,0 - 1,6
Lapitec 12 mm	white	1,8 - 3,0	1,0 - 1,5
	colored	2,5 - 3,6	1,2 - 1,7
Lapitec 20 mm	white	1,5 - 2,6	0,8 - 1,6
	colored	2,0 - 3,2	1,0 - 1,6
Lapitec 30 mm	white	1,2 - 2,4	0,6 - 1,0
	colored	1,8 - 3,0	0,8 - 1,2
Granite 20 mm	soft	3,0 - 6,0	1,2 - 2,0
	hard / dense	3,0 - 5,0	1,2 - 1,8
Granite 30 mm	soft	2,5 - 5,0	1,0 - 1,8
	hard / dense	2,5 - 4,5	1,0 - 1,5
Quarz 12 mm		4,0 - 8,0	1,5 - 3,0
Quarz 20 mm		3,0 - 7,0	1,5 - 2,5
Quarz 30 mm		2,5 - 5,0	1,0 - 2,0
Marble 20 mm		2,0 - 4,0	1,2 - 2,0
Marble 30 mm		2,0 - 3,5	0,8 - 1,6